

BORNIT® Alu-Tape

Samolepící těsnící a opravná páska

Stav technického listu: 30. září 2015

Oblasti použití

Hliníková páska BORNIT®-Alu-Tape lepí a utěsňuje spolehlivě kov, plasty, beton, zdivo, omítku, sklo a dřevo. Je speciálně vhodná k utěsňování:

- spár
- dešťových okapů
- napojení na střechu a stěnu
- krytů
- skleněných střechech a skleníků
- ocelových konstrukcí
- pokrytí střechech, plechových okapů a žlabů

Údaje k produktu stručně

BORNIT®-Alu-Tape je samolepící a těsnící páska, která se zpracovává za studena. Hliníková fólie je povrchově upravená, odolná vůči UV-záření a má proto dobrou mechanickou odolnost.

Hmota nanášené vrstvy se skládá z elastomerové živice a vysoce kvalitních lepicích pryskyřic.

Typ	samolepící opravná páska	
Barva	hliníkově lesklá, olověná barva, měděná barva	
Plošná hmotnost:	1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ²	(EN 1849-1)
Celková tloušťka pásu:	1,5 mm ± 0,2 mm	(EN 1849-1)
Reakce na oheň:	třída E	(EN 13501-1)
Bod měknutí:	≥ 85 °C	
Ohebnost za nízkých teplot:	≤ - 30 °C	(EN 1109)
Maximální tahová síla:	> 200 N/50 mm	(EN 12311-1)
Vodotěsnost:	vyhověla 2 kPa	(EN 1928)
Odolnosti proti protrhávání:	> 30 N	(EN 12310)
Propustnost vodních par sd	> 1500 m	(EN 1931)
Skladování	v suchu, stojící na hranách, chráněně před přímým slunečním zářením	

Zpracování

Utěsňované povrchy musí být suché, bez mastnot a silikonu a oděruvzdorné. Porézní podklad by měl být předem ošetřen přípravkem BORNIT®-Bitugrund, aby se dosáhlo optimální přilnavosti. Nejvýhodnější teplota zpracování je mezi 5°C a 45°C.

BORNIT®-Alu-Tape se musí po přiložení těsně přitisknout. Je třeba se vyvarovat vzniku dutiny (bublin). Při nanášení více pásů musí přesah činit minimálně 50 mm.

Aplikace na pochozí nebo pojízdné plochy není vhodná.

Poznámka

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí technické informace o výrobku. Předchozí informace již proto nejsou platné. Údaje byly sestaveny podle nejnovějšího stavu aplikační techniky. Prosím, respektujte však, že v závislosti na stavu stavebního objektu, může být nezbytné odchýlit se od pracovního postupu navrženého v technickém listu. Pokud není v jednotlivých případech smluvně sjednáno jinak, jsou všechny informace obsažené v informačním listu nezávazné, a nepředstavují tak žádnou ujednanou vlastnost výrobku. Vyhrazujeme si kdykoliv provést změny informací obsažených v tomto informačním listu. Doporučujeme vám, abyste se informovali o případných změnách na naší internetové stránce www.bornit.de.

Formy dodávky

Délka pásku na roli 10 m

Šířka v mm

Počet rolí v kartonu

50	75	100	150	200	225	300
6	4	3	2	1	1	1