

BORNIT®-Grundbit

Bezrozpouštědlový elastomerový živičný základní nátěr

Stav technického listu: 12. únor 2015



neobsahuje rozpouštědla

Typ a vlastnosti

BORNIT®-Grundbit je natíratelný a stříkatelný, rychleschnoucí přednátěr na bázi elastomery modifikované živičné emulze s vynikající přilnavostí na obvyklých stavebních podkladech. Produkt je ekologický, protože neobsahuje rozpouštědla.

Oblasti použití

BORNIT®-Grundbit se používá jako pojivo k přípravě savých a nesavých podkladů před položením natavovacích asfaltových pásů nebo jako základní nátěr pro následující nátěry z živičné emulze (např. *BORNIT®-Flexbit*, *BORNIT®-Unibit*). Produkt se používá v interiéru i venku pro střešní a podlahové plochy. BORNIT®-Grundbit drží dobře na betonu, zdivu, omítce a všech běžných stavebních podkladech, odolných vůči živici. BORNIT®-Grundbit odpovídá požadavkům v oboru izolací střeš a konstrukcí v novostavbách a při sanacích podle „Směrnice o plochých střeších“ sdružení ZVDH, Technická pravidla – abc živičných pásů“. Upozornění: Podle stavebního oběžníku Bau-BG (11/05) se pro práce v interiérech doporučuje výslovně použití základových nátěrů na emulzním základě (BORNIT®-Grundbit)!

Výhody

- vysoké pronikání do podkladu a dobré vázání prachu
- neobsahuje rozpouštědla, žádné nebezpečí vznícení nebo exploze v interiérech
- pachově neutrální a ekologický
- připraven k okamžitému použití, otevřené nádoby se dají znovu uzavřít
- univerzálně použitelný, proto existuje bezpočet možností použití
- ekonomičnost díky minimální potřebě náčiní, materiálů a nízké pracnosti

Údaje k produktu

Typ	Živičná emulze
Základ	elastomery, živice, přísady
Rozpouštědlo	voda
Barva	v čerstvém stavu hnědá, v suchém stavu černá
Hustota při 20°	1,00 g/cm ³
Konzistence	ředká
Nanášení	tlakové stříkací pistole, postřikovače, váleček, štětka
Skladování	citlivý na mráz!
Skladovatelnost	V originálně uzavřených nádobách 12 měsíců.
Čištění	V čerstvém stavu vodou, po zaschnutí přípravkem na čištění živice BORNIT®-Bitumenreiniger nebo BORNIT®- MultiClean
Třída nebezpečnosti podle VbF a ADR	žádná
Kód produktu	BBP 10

Podklad

Podklad musí být čistý a prostý oleje a mastnot. Volné částice je třeba odstranit, poškozená místa, jakož i praskliny a díry je třeba předem vyspravit. Podklad smí být trochu vlhký, ale ne mokrý.

Při použití na kovových podkladech je nutné zohlednit: podklad musí být čistý, **suchý** a prostý oleje a mastnot. V případě potřeby kov odmastěte, resp. zdrsňte.

Zpracování	BORNIT®-Grundbit se zpracovává za studena. Před použitím krátce promíchejte. Nátěr lze nanášet na podklad natíráním štětkou, válečkem nebo nástřikem. Je doporučeno nástroje před prací a během práce lehce zvlhčit. Produkt se nesmí zpracovávat při venkovní teplotě a teplotě objektu pod +5° C a nad + 30 °C. BORNIT®-Grundbit ne smí v žádné případě nanášet za deště, za vysoké vzdušné vlhkosti (mlha) nebo za mrazu (citlivý na mráz!). Nátěr chraňte až do úplného proschnutí před deštěm a mrazem. Nářadí očistěte okamžitě po použití vodou. Před položením tavných pásů je nutné se ujistit, že je BORNIT®-Grundbit zcela proschlý. Doba schnutí závisí na povětrnostních podmínkách, teplotě okolí a podkladu, jakož i na savosti podkladu. Při 20°C činí asi 2 hodiny. Na kovových podkladech se může doba schnutí v závislosti na povětrnosti prodloužit.	
Spotřeba	cca. 0,2 l/m ² (v závislosti na savosti podkladu)	
Skladování	BORNIT®-Grundbit je třeba chránit před mrazem. Vyvarujte se působení teplot nad +30°C a přímého slunečního záření. V originálně uzavřených nádobách lze skladovat 12 měsíců.	
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte jen nádoby beze zbytku materiálu. Zbytky materiálu mohou být zlikvidovány podle kódu odpadu: 080410 (Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09)	
Poznámka	Tento technický list nahrazuje všechny předchozí technické informace o výrobku. Předchozí informace již proto nejsou platné. Údaje byly sestaveny podle nejnovějšího stavu aplikační techniky. Prosím, respektujte však, že v závislosti na stavu stavebního objektu, může být nezbytné odchýlit se od pracovního postupu navrženého v technickém listu. Pokud není v jednotlivých případech smluvně sjednáno jinak, jsou všechny informace obsažené v informačním listu nezávazné, a nepředstavují tak žádnou ujednanou vlastnost výrobku. Vyhrazujeme si kdykoliv provést změny informací obsažených v tomto informačním listu. Doporučujeme vám, abyste se informovali o případných změnách na naší internetové stránce www.bornit.de .	
Formy dodávky	5 l kbelík..... 10 l kbelík..... 25 l hobok	60 kusů na paletě 44 kusů na paletě 18 kusů na paletě